

LINHA QUÍMICOS

ADESIVO ANAERÓBICO

TRAVA PEÇAS ROSQUEADAS

TORQUE MÉDIO

**CIS 142**

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Funcionalidade

O produto CIS 142 é uma trava química anaeróbica, monocomponente, de média resistência à desmontagem, livre de solventes, indicado para o travamento de eixos, polias, engrenagens e roscas, e por ser líquido, permite o preenchimento de todos os espaços entre as superfícies, resultando em 100% de contato entre as partes. Uma vez aplicado evita a corrosão, impede vazamentos e o afrouxamento das partes travadas com o adesivo.

PROPRIEDADES FÍSICAS DO MATERIAL NÃO CURADO

BASE QUÍMICA	Dimetacrilato de politilenoglicol
APARÊNCIA	Líquido azul
VISCOSIDADE (cP)	900
DENSIDADE (gr/cm ²)	1,10
PONTO DE FULGOR (TCC), °C	>90°C
TEMPO DE ARMAZENAMENTO A 25°C	12 meses
PREENCHIMENTO DE FOLGA (mm)	0,15

PROPRIEDADES FÍSICAS DO MATERIAL CURADO

APARÊNCIA	Sólido azul
TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	-60 a 150
TORQUE DE QUEBRA (N.m)	28
TEMPO DE CURA FINAL (Hrs)	24
TEMPO DE CURA PARCIAL (mín)	<20

MODO DE USO E MANUSEIO

- + As superfícies a serem travadas devem estar limpas de resíduos, poeiras e oleosidades.
- + Em superfícies inativas ou para acelerar ainda mais a vedação utilizar ativadores.
- + Aplique o produto no local ao qual se deseja travar.
- + O produto permanecerá líquido enquanto exposto ao ar, curando assim que confinado.
- + Monte as peças e aperte os encaixes até que o alinhamento apropriado seja obtido.
- + Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Trabalhe em locais ventilados.
- + Recomenda-se a utilização de EPI's para o manuseio deste produto, para maiores informações consulte a FISPQ.

INFORMAÇÕES GERAIS

O tempo de cura é influenciado por diversos motivos, temperatura ambiente, limpeza das partes, energia superficial dos substratos, folga entre as partes entre outros. Quando o tempo de colagem for muito longo podemos utilizar ativadores para acelerar a adesão. Este produto não é recomendado para uso em sistemas de oxigênio puro ou em altas concentrações e não deve ser utilizado como vedante para cloro e outros materiais fortemente oxidantes. Espaço vazio na embalagem de até 50% para garantir a estabilidade do produto.

ARMAZENAMENTO

Mantenha o produto em sua embalagem original e sempre fechada, em local seco e ao abrigo da luz entre 15°C e 25°C.
Armazenagem ideal: 25°C.
Produto não inflamável.

EMBALAGENS COMERCIAIS

CIS 142 está disponível nas seguintes embalagens: 10g , 50g e 250g.

Estas informações são baseadas em testes confiáveis e experiências práticas. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeito de fabricação, porém não podemos garantir que os resultados obtidos pelo uso de nossos produtos reproduzam os mesmos valores em suas aplicações. Qualquer aplicação deve ser testada previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o substrato. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos sempre que necessário, sem aviso prévio.