

ADESIVO MSCUBA

Selante Híbrido Monocomponente a Base de Polímero MS

USO INTERNO & EXTERNO



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

O MSCUBA é um Selante monocomponente estrutural à Base de Polímero MS de alta performance, high tack, especialmente desenvolvido para as Colagem e Fixação de Cubas.

O MSCUBA é um produto tixotrópico, estável e após a rápida vulcanização, resulta em uma borracha elástica com perfeita adesão coesiva aos substratos. Possui excelentes propriedades físicas e mecânicas que permanecem inalteradas com a ação do tempo ou agentes climáticos.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

O MSCUBA é recomendado para as seguintes aplicações:

- Colagem e vedação de cubas domésticas ou industriais e vasos sanitários;
- Colar, selar ou vedar diversos substratos como: Vidros, Concretos, Alvenaria, Superfícies Metálicas, Granitos, Mármore e outras Pedras em Geral;
- Aplicações industriais, acabamentos e rejuntamentos em geral;
- Reparos rápidos em aplicações domésticas.

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

- Baixo VOC, sendo isento de Solventes e Isocianatos;
- Não mancha ou agride a superfície metálica dos espelhos devido sua exclusiva formula;
- Excelentes Propriedades Físicas e Mecânicas;
- Adesão Coesiva sem o uso de primer em diversos substratos lisos ou porosos, mesmo em superfícies úmidas;
- Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;
- Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);
- Aceita aplicação de pinturas base água (recomenda-se a realização de teste preliminar).

MODO DE APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer tipo de contaminação tais como graxa ou poeira, pois se o substrato não estiver bem limpo, o selante terá adesão sobre as impurezas e não sobre a superfície desejada. A limpeza de superfície pode ser mecânica (por abrasão) e química (com a utilização de solventes desengraxantes).

Para a correta aplicação, siga os procedimentos indicados na embalagem do produto, podendo ser utilizado com aplicadores manuais ou pneumáticos. Caso necessite de maiores informações, entre em contato com o Departamento Técnico da Ciser.

LIMITAÇÕES DE USO

O MSCUBA não é recomendado para as seguintes situações:

- Não é recomendado para contato direto com alimentos;
- Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo;
- Não é recomendado para colagem de vidros do tipo Structural Glazing.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|--|
| Tipo | Elastômero monocomponente a Base de polímero MS |
| Cores disponíveis | Branco e cinza |
| Aspecto | Pasta Tixotrópica livre de impurezas |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Propriedades 25°C | Referência Normativa | Limites |
|---|----------------------|-----------------|
| Aspecto do filme | ASTM C920 | Conforme Padrão |
| Tempo de formação de Pele (min.) | ASTM C679 | 10 a 20 |
| Cura 24Hs (mm) | ASTM C920 | 2,5 +/- 0,5 |
| Escorrimento (mm) | ASTM D2202 | 0 a 2 |
| Densidade (g/cm³) | ASTM D1475 | 1,70 +/- 0,05 |
| Dureza (Shore A) | ASTM C661 | 35 +/- 5 |
| Tensão de Ruptura (Mpa) | ASTM D412 | 0,8 (mín.) |
| Alongamento na Ruptura (%) | ASTM D412 | 150 (aprox.) |
| Módulo a 100% (Mpa) | ASTM D412 | 0,5 (mín.) |
| Capacidade de Movimentação * | ASTM C719 | +/- 25% |
| Resistencia UV * | ASTM G154 | 2500 |

*monitoramento

CONDIÇÃO PADRÃO DE TESTE: 25+/-2°C - 50+/-5%UR

ACONDICIONAMENTO

O MSCUBA originalmente é comercializado nas seguintes embalagens:

- Cartucho 400g

VALIDADE NOMINAL

Devidamente armazenado, a vida útil nominal é de **15 meses** a partir da data de fabricação.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS

Manter o produto em suas embalagens originais e devidamente lacradas em local coberto, fresco, seco e longe de temperaturas extremas.

Temperatura de armazenamento recomendada: +5°C a +30°C.

NOTA

As informações aqui contidas, especialmente as recomendações para uso e aplicação de nossos produtos, são baseadas em nosso conhecimento e experiência. Devido aos diferentes materiais utilizados, bem como a variação de condições de trabalho além de nosso controle, a Ciser recomenda que sejam realizados ensaios para testar a adequação de nossos produtos de acordo com a necessidade do processo, substrato e aplicação. Não aceitamos qualquer responsabilidade devido as variações que os substratos possam sofrer em sua produção e composição, que não são de nosso conhecimento.

PRÉ TRATAMENTO:

- O substrato deve estar limpo, isento de óleo e graxa;
- Dependendo da superfície pode ser necessário aumentar a sua rugosidade;
- Quando utilizado com plásticos fabricados que utilizam agentes desmoldantes em seus processos, devem ser completamente removidos antes de iniciar a aplicação;
- Devido as diferentes composições de tintas, especialmente tintas a pó e o grande número de diferentes substratos, faz-se sempre necessário testes preliminares;
- Os diferentes tipos de madeira devem sempre ser pré-testadas em função do pH o qual pode interferir na adesão;
- Quando aderir e ou vedar PMMA, por exemplo Plexiglas®, policarbonato, Makrolon® ou Lexan®, sob tensão, pode ocorrer stress cracking. Testes preliminares devem ser realizados;
- Não há adesão em polietileno, polipropileno e PTFE (Teflon®);
- Substratos não mencionados devem sempre ser testados.

Nosso produto não oferece riscos à segurança das pessoas e do meio ambiente.

Para maiores informações consulte a **Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)**.

CISER

Cia Industrial H. Carlos Schneider



www.ciser.com.br